

Essai / Test

Numéro d'essai / Test number 2023-02764

Demandeur / Applicant Quality Jaslo

Echantillon / Sample

Code produit
Product code

Code coloris
Colour code

Masse surfacique
Mass per area unit g/m²

Nom du produit
Product name Essence + foam

Numéro série
Batch number

Epaisseur
Thickness 5,2 mm

Conditions d'essai / Test conditions


Température dalle / Slab temperature 22 °C

Hygrométrie / Hygrometry 45 %HR

Pose / Installation Libre/Loose laid

Résultats d'essai / Test results

Fréquence (Hz) Frequency	L _{no} (dB)	ΔL (dB)
100	64,4	0,1
125	68,9	2,3
160	69,2	1,0
200	68,6	2,9
250	71,9	3,4
315	70,6	4,4
400	71,5	7,5
500	72,9	12,7
630	73,2	16,7
800	74,5	20,5
1000	75,4	24,7
1250	75,5	25,4
1600	76,3	30,5
2000	77,0	36,8
2500	78,4	43,2
3150	78,4	49,4
4000	77,8	54,9
5000	76,5	58,2
ΔL_w (dB)	19	



Commentaires / Comments

Date de l'essai / Test date 16/06/2023

Le Technicien
Technician

P.Covemacker /
J.Champion



Le Responsable Technique
Technical manager

J.Champion

